Vectra® ProX

Acabado para pisos

El acabado para pisos Vectra® ProX le permite ahorrar tiempo y darle a los pisos un brillo similar al diamante, claridad y duración.



Características y Beneficios

- Proporciona la claridad y el brillo del diamante
- Se asienta en el piso más rápido que los recubrimientos tradicionales para pisos, lo que permite ahorrar tiempo y mano de obra
- Resiste la incrustación de suciedad, marcas negras de tacones, raspaduras y marcas
- El acabado versátil responde bien a equipos de 175 - 1500 RPM y UHS
- La reducción del 54,4% en COV hace que tenga un olor significativamente menor
- Contenido de sólidos de 19%. El producto no contiene PFAS agregados intencionalmente
- Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones

- Para usar en pisos de superficie flexible y en la mayoría de las superficies rígidas
- Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, baldosas de cerámica esmaltada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de caucho
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú

SIN PFAS AGREGADOS INTENCIONALMENTE

Vectra® ProX

Acabado para pisos

Instrucciones de uso

- Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Coloque letreros 'Piso húmedo' alrededor del área a limpiar.
- Efectúe el decapado del piso, utilizando el decapante recomendado de Diversey de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

Recubrimiento

- Aplicar 2-3 capas uniforme usando un trapeador limpio acabado o sistema de aplicador de acabado de piso de TrailBlazer™/MC. Aplicar capas adicionales hasta obtener el brillo deseado.
- Permite 30 minutos de secado entre capa y capa. Temperatura, humedad y ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Permite el acabado de curar durante 24 horas antes de pulir.

Mantenimiento

- Aplique un trapeador seco o una escoba.
- Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado marca Diversey según las instrucciones de su etiqueta.
- Si desea intensificar el brillo, realice un abrillantado por rociado mediante el mantenedor de pisos recomendado de marca Diversey.

Recapar

- Limpie el polvo o barra con un trapeador.
- Exfoliante profundo suelo utilización de Diversey de limpieza según las indicaciones del rótulo.
- Bloqueo de la zona y aplique 1-2 capas uniformes de acabado usando un trapeador limpio acabado o sistema de aplicador de acabado de piso de TrailBlazer™/MC. Permite el acabado de curar durante 24 horas antes de pulir.

Eliminación

- Elimine el producto utilizando el decapante recomendado de marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

Para obtener los mejores resultados

- No lo diluya.
- No utilice en superficies inferiores a 50° F (10° C) a 15% de humedad relativa.
- Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original.

Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D2047.

Datos técnicos	Vectra® ProX Acabado para pisos
Color/Forma	Líquido blanco opaco
pH	8.6
Aroma	Amoniaco
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Vectra® ProX Acabado para pisos	4 recipientes de 3.78 L / 1 galón	Listo para usar	101109987
Vectra® ProX Acabado para pisos	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	101109988
Vectra® ProX Acabado para pisos	1 cubeta de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	101109989

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

© 2024 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90944S (24/211)